

Messung des Schallabsorptionsgrades nach DIN EN ISO 354:2003-12


Hersteller	KASPER GmbH Rudolf-Diesel-Str. 2 78239 Rielasingen
Objekt	50 mm SCHALLSAUGER FRAMELESS 3200 gr/m²
Einbau	Ohne Abhang

Raumoberfläche Hallraum	322,2 m²
Vol. Hallraum	391,6 m³

Temp. Messung leer	21,7 °C	Temp. Messung mit Prüfling	21,7 °C
Rel. LF Messung leer	48,6 %	Rel. LF Messung mit Prüfling	49,4 %
Luftdruck leer	97,9 kPa	Luftdruck mit Prüfling	97,8 kPa

Frequenz f (Hz)	Terzen α_s (-)	A_{obj}
50	0,06	0,05
63	0,07	
80	0,07	
100	0,12	0,20
125	0,17	
160	0,33	
200	0,45	0,60
250	0,60	
315	0,68	
400	0,83	0,90
500	0,94	
630	0,95	
800	1,01	1,00
1000	1,00	
1250	1,00	
1600	1,03	1,00
2000	1,01	
2500	1,00	
3150	1,02	1,00
4000	1,01	
5000	0,96	

Bewertung nach DIN EN ISO 11654/97	
aw	0,9
Absorptionsgrad	A



Die angegebenen Informationen stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfe deshalb unser Produkt auf deinen konkreten Anwendungszweck. Änderungen im Rahmen der Produktoptimierung behalten wir uns vor. Es handelt sich hierbei um streng vertrauliche Informationen, die nicht ohne Zustimmung seitens Firma KASPER an Dritte weitergegeben werden dürfen.